

# Техническая информация FD144 6LS

## дисперсионный клей для технологии для пленок ПВХ АБС и ПП

### Характеристика

- Высокая термо и водостойкость
- Чистое нанесение
- Активация в низкой температуре
- Высокая степень первоначального схватывания
- Не содержит растворителей

### Применение

- 3- мерная облицовка МДФ, ДСП
- пленка ПВХ АБС ПЭТ в термовакуумных прессах (с мембраной и без мембраны)

### Технические данные

Цвет	белый
Вязкость Brookfield	около 2 900 мПа

### Рекомендации по применению

Дорус ФД 144/6 ЛС – однокомпонентная клеевая композиция, которая применяется без добавления отвердителя. Клей наносится с помощью специального пистолета-распылителя (диаметр сопла 1,5 - 2 мм). Для склеиваний по пласти рекомендуется одностороннее нанесение клея. Для склеиваний по внутреннему и внешнему радиусам после высыхания первого слоя необходимо нанести второй. Для достижения наибольшей прочности склеивания детали с нанесенным клеем должны запрессовываться в течение 3-х дней после нанесения клея.

Время сушения	30-50 мин” в зависимости от температуры’ влажности и количества нанесенного клея.
Температура пресовки в швей	минимум - DC по бокам
Время тепловой сварки:	20-40 сек.
Время зашивки клея	, 5 часа’ полная зашивка отверждения через 7 дней

### Очистка

Клеенаносящее оборудование легко отмывается холодной или теплой водой. Твердые, засохшие остатки клея удаляются механическим способом.

### Хранение

Хранить продукт в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте. Срок хранения – до 6 месяцев’

*Настоящее содержание, особенно касающееся применения и нанесения наших продуктов основано на накопленных знаниях и опыте. По причине применения различных материалов, а также различных производственных условий, которые остаются поза нашим контролем, убедительно рекомендуется проведение собственных тестов, определяющих использование наших продуктов. Производитель и его представители не несут ответственности за приведенные выше данные и уделенные устно инструкции, за исключением случаев производственных браков или не честных намерений’*