


Техническая информация

НКР 21



Клей-расплав для наклеивания кромки в картриджах для станков HolzHer.

Характеристика

- универсальный
- быстро плавится
- отличная смачиваемость поверхности

Применение

- наклеивание кромки на станках фирмы **HolzHer** при скорости подачи от 10 м/мин
- кромочные материалы: шпон, меламин, сложный полиэфир, HPL, PVC, ABS, PP.

(окончательный результат склеивания во многом зависит от специальных качеств кромочных материалов, например, праймера)

Технические данные

Цвет:	натуральный, белый, коричневый, черный
Точка размягчения:	около 108 ⁰ C DIN 52011
Вязкость брукфильду	около 87 500 мПа.с/200 ⁰ C
Термостойчивость	около 90 ⁰ C

Тест на термостойчивость был проведен в лаборатории предприятия Дорус при наклеивании прямой кромки из дубового шпона толщиной 0,6 мм в условиях возрастающей температуры.

Рекомендации по применению

Рекомендуемая рабочая температура

Материала и окружающей среды:	18 ⁰ C
На дюзе:	200 – 220 ⁰ C
Время нагрева	2 – 4 минуты

Форма и упаковка:

Продукт поставляется в форме картриджей. 45 штук в коробке (15 кг).

Хранение

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 1 год.

Указания по использованию:

При работе с клеем-расплавом в диапазоне предписанных рабочих температур происходит выделение паров и появляется специфический запах. В случае значительного превышения рекомендуемой рабочей температуры возникает опасность выделения продуктов разложения. Поэтому рекомендуется следить за приточно-вытяжной вентиляцией в местах работы с клеем.

Настоящее содержание, особенно касающееся применения и нанесения наших продуктов основано на накопленных знаниях и опыте. По причине применения различных материалов, а также различных производственных условий, которые остаются поза нашим контролем, убедительно рекомендуется проведение собственных тестов, определяющих использование наших продуктов. Производитель и его представители не несут ответственности за приведенные выше данные и уделенные устно инструкции, за исключением случаев производственных браков или не честных намерений'

ПП ФЛ «МИЩЕНКО»

Тел/факс: (0532) 613-017,

e-mail: sepega68@mail.ru

www.dorusvm.com.ua