

Техническая информация

Purmelt primer 6B-23

Праймер для предварительной обработки искусственных поверхностей

Характеристика

- содержит растворители
- в сочетании с Пурмелтами высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
- высокая адгезия
- не горюч

Применение

- предварительная обработка искусственных поверхностей
- предварительная обработка поверхностей перед нанесением полиуретановых клеев-расплавов, например Пурмелта QR 5300

Технические данные

Цвет:	бесцветный – желтоватый, прозрачный
Вязкость(4 мм-DIN-кружка ВМС, 20 ⁰ С)	ок. 12 сек
Содержание сухого остатка	ок. 4%
Плотность	ок. 1,3 г/см ³

Рекомендации по применению

Поставляется в готовом к применению виде

Способ нанесения	Валок, ракель, кисть или войлочный ролик
Рекомендуемый расход (в сухом виде)	1 – 10 г/м ²

Перед дальнейшей обработкой тщательно просушить путем настройки скорости оборудования, обдува и температуры сушки. При последующем облицовывании профилей возможна немедленная обработка еще теплых деталей.

Очистка	Легко удаляется с помощью растворителя
Форма и упаковка:	Полиэтиленовые бидоны (35 и 250 кг)
Хранение:	В сухом и прохладном помещении в закрытой оригинальной упаковке производителя срок хранения продукта составляет 12 месяцев.
Маркировка	Xn, содержит хлористый метилен
Указания по безопасности	Не вдыхать пары, избегать контакта с кожей

Вышеуказанные данные, прежде всего рекомендации, относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.